

概述: 老人牌丙烯酸漆 56430 是一种具有最佳保色性，物理干燥型，以丙烯酸树脂为基料的油漆。耐海水，也耐脂肪烃溶剂和动植物油的溅污。

用途: 可作为集装箱外表面面漆。
可作为在中等至严重腐蚀性环境中老人牌丙烯酸漆配套系列中的面漆。

使用温度: 干燥条件下，最高使用温度:80°C。

物理参数:

颜色/色号: 红色/52251*
漆面: 平光
体积固体含量: 39±1%
理论涂布率: 10 米²/升-以 40 微米干膜计
闪点: 37°C
比重: 1.2 千克/升
表干: 约 0.25 小时(20°C)
指触干: 约 1 小时(20°C)
挥发性有机化合物含量(V.O.C): 545 克/升

施工说明:

施工方法: 无气喷涂 空气喷涂 刷涂
稀释剂: 08080 08080 08080
(最大, 体积) 5% 15% 5%

喷孔: 0.43-0.53 毫米
喷出压力: 15 兆帕 (无空气喷涂资料仅供参考, 实用时可以调整)
工具清洗: 老人牌稀释剂 08080
漆膜厚度: 干膜:40 毫米(见备注)
湿膜:100 毫米
重涂间隔: 根据指标要求

表面处理:	新钢材：根据指标要求。 维护：去除用适当的清洁剂彻底去除油脂等，用高压清水冲洗去除盐分和其它污垢。用喷砂或者动力工具去除所有锈迹松散层。扫除残余物，将漏涂区域补涂至完整膜厚。
施工条件:	在一干燥清洁的表面施工，表面温度应高于露点以避免凝露。在狭窄的空间施工和干燥事应提供足够的通风。
先涂油漆:	推荐老人牌环氧底漆 15300，老人牌环氧厚浆漆 46410 或根据指标要求。
加涂油漆:	无或根据指标要求。
备注:	颜色：对于暴露于严苛含化学品的大气中，某些颜色的稳定性可能会有影响。对于如红色、橙色、黄色和绿色等鲜艳颜色，如要求有良好的完全遮盖能力，必须多涂一道漆膜。 耐候/使用温度：本品因是热塑型产品，故温度约 40°C 以上长时间受机械压力会导致漆膜凹陷，一旦温度下降，漆膜的机械性能又可恢复。 漆膜厚度：可根据使用目的和部位调整厚度。调整范围通常为 30-50 微米。这将改变涂布率、干燥时间和重涂间隔。反复多次的维修工作可能导致总漆膜太厚，因“截留”的溶剂而使漆膜起。由于每一涂层都可能残留溶剂，因此，一般建议施涂本品时，不可太厚。 重涂间隔：若是多层漆膜施工，实际漆膜厚度及涂层数将会影响最小重涂间隔（参照相应的油漆配套）。无最大重涂间隔。但是在污染环境暴露后重涂前需用高压淡水冲净表面，任其自干。
安全:	小心使用本品。使用前和使用时,请注意包装标签上的安全事项。此外,还应参考《材料安全说明》并遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。
注意:	本品仅适用于专业用途。
公布日期:	2016 年 1 月-3549352251