

<b>概述:</b>	老人牌丙烯酸面漆 55883 是一种双组份、不含异氰酸酯的丙烯酸面漆。本品具有良好的保光保色性。本品耐水及脂肪烃的溅污。最低固化温度为 0°C。
<b>用途:</b>	可作为保护面漆涂在严重腐蚀环境下对油漆保光、保色性要求高的钢结构表面。
<b>使用温度:</b>	干燥条件下最大为: 120°C。
<b>证书:</b>	符合 Norsok M-501 体系 1 的要求。
<b>物理参数:</b>	
颜色/色号:	白色/10000 (可通过本公司 MTT 调色系统获得更多的颜色)
漆面:	有光
体积固体含量:	58±2%
理论涂布率:	11.6 平方米/升-50 微米
闪点:	32°C
比重:	1.3 千克/升
表干:	4.5 小时(20°C)
透干:	10 小时(20°C)
完全固化:	7 天(20°C)
挥发性有机化合物含量(V.O.C):	362 克/升 * 本产品符合国家强制性或国家推荐性标准规定的 VOC 要求, 具体请咨询本公司代表。
储存期:	自生产之日起主剂 3 年, 固化剂 1 年 (25°C)。
<b>施工说明:</b>	
混合比率:	基料 55889: 固化剂 97883=7:1 (体积比)
推荐方法:	无气喷涂 (*如需要其他施工方法请咨询本公司代表!)
稀释剂:	08450
(最大, 体积)	5%
混合使用期:	4 小时 (20°C)
喷孔:	0.43-0.48 毫米
喷出压力:	15 兆帕 (无空气喷涂数据仅供参考, 实用时可以调整)
工具清洗:	老人牌稀释剂 08450
漆膜厚度:	湿膜:75 微米 干膜:50 微米
重涂间隔:	根据指标要求
<b>安全:</b>	小心使用本品。使用前和使用时, 请注意包装标签上的安全事项。此外, 还应参考本公司材料安全说明并遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。
<b>表面处理:</b>	根据指标要求。
<b>施工条件:</b>	施工表面必须清洁干燥, 温度高于露点以避免水气凝结。最低固化温度为 0°C。在狭窄空间施工和干燥期间, 应提供大量通风。
<b>先涂油漆:</b>	按规定先涂, 建议用老人牌环氧厚浆漆 4588W, 老人牌环氧漆 45141/45143。
<b>加涂油漆:</b>	无需加涂。
<b>备注:</b>	颜色和颜色稳定性: 某些不含铅的红色和黄色暴露于含氯的环境中会失色。 漆膜厚度/稀释: 根据使用的区域和目的可调整漆膜厚度, 这将可能会改变涂布率, 影响干燥时间和重涂间隔。正常的干膜厚度范围为 50-100 微米。
<b>注意:</b>	<b>本品仅适用于专业用途。</b>
<b>公布日期:</b>	2020 年 4 月 - 5588310000